FUSSBODENHEIZUNG DIREKT

Datenblatt

www.fussbodenheizungdirekt.de

Knauf Alphadur Spachtelmasse N 430 / 25 kg

FBH1112021

Der Knauf N430 ist ein Werktrockenmörtel aus Calciumsulfat, ausgesuchter Gesteinskörnung und Zusätzen zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften, anmachfertig vorgemischt. In Übereinstimmung mit der EN13963 unterliegt das Produkt einer Erstprüfung sowie der ständigen werkseigenen Produktionskontrolle und trägt eine CE-Kennzeichnung.

Technische Daten	
Schichtdicken	230 mm
Baustoffklasse	A1 nicht brennbar
Raumgewicht	Mörtel (nass) ca. 1,9 kg/l / Mörtel (trocken) ca. 1,7 kg/l
Festigkeiten	(Richtwerte) nach 28 Tagen - Druckfestigkeit > 20N/mm² - Biegezugfestigkeit > 6N/MM²
Verarbeitung Quirl	Wassermenge 25 kg-Sack ca. 6,5l
Verarbeitung Maschine	Fließmaß 1,3l PFT-Prüfdose ca. 66cm
Materialverbrauch	je mm Schichtdicke ca. 1,6kg/m²
Verarbeitungszeit	ca. 30 Min.
Verarbeitungsklima	Mindestens +5°C / Maximal + 30°C (optimal zwischen 15 und 25°C)
Begehbarkeit	(je nach Dicke und Temperatur) nach ca. 3 Stunden
Belastbarkeit	nach ca. 2 Tagen
Belegreif	bei Restfeuchte (prüfen mit CM-Gerät) nach Trockenheizen je nach Belag zwischen = 0,1 CM-% und = 0,5 CM%

Home Perfect GmbH
Rheinstraße 10 53545 Linz am Rhein
Tel.: 0234 / 520 04 99 – 0
Fax: 0234 / 520 04 99 – 9
info@homeperfect.de

Geschäftsführerin
Franziska Seidel
Gerichtsstand
Amtsgericht Montabaur HRB 26626
USt-Id Nr.: DE252883826